



SCHEDA TECNICA

OPUS COMPOSITUM BIO- RASANTE LISCIO

*Rasante a base di calce idraulica naturale NHL
3.5*



OPUS COMPOSITUM BIO-RASANTE LISCIO

Rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3.5



OPUS COMPOSITUM BIO-RASANTE LISCIO è un rasante fibrorinforzato ed idrofugato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, ecologico e traspirante, conforme alla norma EN 459-1. Finitura a "civile fine" per interno ed esterno.

Facile, veloce, ed economico da utilizzare, presenta ottima adesione ai supporti, buona traspirabilità, notevoli resistenze meccaniche ed agli agenti atmosferici, durabilità e rese elevate. Come campi di impiego, può essere utilizzato per livellatura e finitura "liscia", all'interno ed all'esterno, a parete o soffitto, di edifici ad uso civile ed industriale.

Caratteristiche

Dati tecnici	Valore tipico	
Aspetto	Polvere bianca	
Composizione	Calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti selezionati, additivi	
Granulometria	Min. 95% < 0,1 mm	
Temperatura d'applicazione	5°C / + 35°C (non colorato)	
Acqua d'impasto	≈ 48 %	
Consistenza malta fresca	≈ 175 mm	EN 1015-3
Massa volumica apparente malta fresca	≈ 1,6 Kg/l	EN 1015-6
Massa volumica apparente malta essiccata	≈ 1,1 Kg/l	EN 1015-10
Tempo di vita dell'impasto (pot life)	≈ 2 h	
Tempo di presa con ago di Vicat (inizio/fine)	6 h / 8 h	
Spessore rasante	1 - 2 mm per mano	
Numero passate	2 mani	
Tempo di attesa per seconda mano	≈ 2 h (a ritiro avvenuto)	
Tempo di attesa per la verniciatura	≈ 20 gg	

Dati tecnici	Valore tipico	
Resistenza a compressione	≥ 1,5 N/mmq - Categoria CSII	EN 1015-11
Resistenza a flessione	≥ 0,7 N/mmq	EN 1015-11
Adesione - FP	≈ 0,4 N/mmq - B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua per capillarità	Categoria W0	EN 1015-18
Permeabilità al vapore μ	5/20 (valore tabulato)	EN 1745
Conducibilità termica (λ10,dry)	0,47 (valore tabulato)	EN 1745
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501
Contributo al fumo	Nessuno	
Classificazione di pericolosità	Nessuna	CE 99/45

Consumo

1,1 - 1,2 kg/mq per ogni mm di spessore.

Confezioni

Sacchi cartenati da 20 kg su pallet da 1200 kg.

Preparazione

- Controllare che i supporti siano puliti, resistenti, ruvidi ed omogenei.
- Inumidire sempre i supporti stagionati, secchi o comunque applicati da oltre 48 h.
- Nel caso di rasature colorate, applicare un idoneo fissativo traspirante per rendere il colore uniforme.
- Impastare un sacco di OPUS COMPOSITUM BIO-RASANTE LISCIO con circa 9-10 litri d'acqua, a mano o con mescolatore a basso numero di giri, fino ad ottenere una malta consistente e plastica.

Applicazione

- Lasciare riposare per circa 10 min quindi riagitare brevemente prima dell'applicazione in 2 mani di 1 - 2 mm per mano, a distanza di 4 h l'una dall'altra, con spatola metallica su supporto umido.
- Rifinire a fratazzo di spugna, se necessario inumidito in acqua, fino ad ottenere una superficie omogenea.

Avvertenze

Non applicare su supporti secchi, inconsistenti, friabili, sporchi, verniciati. Evitare l'applicazione in esterno in giornate molto calde o ventilate, su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 h successive e comunque con temperature inferiori a +8 °C o superiori a +30 °C. Per applicazioni esterne del rasante colorato risulta necessario proteggerlo dal vento, pioggia e dall'insolazione diretta, nei primi 10 giorni. Per una maggiore uniformità del colore evitare di frazionare eccessivamente l'applicazione con materiali e condizioni di posa diversi.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.

Periodo di conservazione: 12 mesi

Data di confezionamento: vedi timbratura sacco.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.olympus-italia.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Per verificare l'ultima versione della presente scheda tecnica, informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, contattare l'ufficio tecnico di Olympus:

email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com